




ARCILLAS

ADOQUIN ECOLOGICO 24X12X6			
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		codigo, NA-032	
		version 001-2020	
 45 UND x Mts2  			
PRODUCTO TERMINADO 24 unidades x m2			
Dimensiones (cm)	Largo	Ancho	Alto
Nominal	23,9	12,2	6
Minimo aceptado	24,5	12	5,9
Maximo aceptado	24,2	12,4	6,1
45	1,5 % Pero no superior a 3 mm		
Norma	2%		
Peso (gr)	2,5	2,5	2,5
% Aborcion	Menor al 8%		
Textura	Rustica		
Color	ROJA/ MATIZADA / DURAZNO	Se aceptan diferentes tonos siempre y cuando cumpla la tolerancia dimensional. El color no debe usarse como parámetro de evaluación de calidad.	
Fisuras	En las caras expuestas no se admiten fisuras que atraviesen el espesor de la pared. En la cara expuesta se aceptan fisuras que tengan una longitud mayor que el 25% de la dimensión de la pieza en la dirección de la fisura, siempre y cuando no se observen a una distancia de 5m y no se presenten en mas del 5% de las piezas del lote.		
Grietas (Aberturas mayor de 0,4 mm de espesor)	No se aceptan en las paredes exteriores se aceptan en los tabiques, pero aberturas no mayores de 0.4 mm de espesor		
Eflorescencia	Despreciable cuando se ensayen por el método descrito en la NTC 3829		
Manchas	En cada entrega se aceptan hasta el 5% de las piezas con manchas		
Apariencia	Libre de imperfecciones: laminaciones, ampollas, cráteres, deformaciones que interfieran la colocación apropiada en el muro, perjudiquen su resistencia, estabilidad o durabilidad o que demeritan la fachada cuando esta se observa desde una distancia de 5m. Aunque se aceptan imperfecciones en una de las caras laterales .		
OBSERVACIONES			
El ladrillo deberá estas PERFECTAMENTE COCIDO. Al golpear moderadamente la pieza con un elemento metálico, este deberá entregar un sonido agudo de tono alto, similar al de campaneo cristalino. O también si al rayarlo con fuerza con un elemento metálico (moneda) la arcilla no se desmorona. El ladrillo recocido se distingue por el color más oscuro, dimensiones menores y/o deformidades.			

PREPARO: ÁREA TÉCNICA COMERCIAL	Vo. Bo. PRODUCCIÓN	Vo. Bo. LOGÍSTICA	Vo. Bo. COMERCIAL
REVISO: ÁREA COMERCIAL			
FECHA: 24/02/2020			